


発泡スチロール製ボード プラスフォーム®ボード

簡単に加工できるので、あらゆる形状でご使用頂けます。




厚さ 500mm、幅 1,000mm、
長さ 2,000mm の規格ブロック

スライスすることで、
自由な厚み、幅、長さ
にすることができます。

建設現場において、様々な用途で使われております

店舗高上げ



厨房高上げ



仮設スロープ用途



中庭高上げ



プール高上げ



映画館高上げ



シートパイルアンコ材




山留 - 躯体アンコ材



捨て型枠用途



植栽まわり高上げ



外構高上げ



擁壁緩衝材用途




プラスチックフォーム® 発泡スチロール製ボード

床・壁・天井で断熱材として使われております

プラスチックフォームは、軽量で優れた緩衝特性を持ち、微細な完全独立気泡によって構成されているため、優れた断熱性能を有しています。また、熱伝導率が長期にわたりほとんど変化しないため、長期耐久性にも優れています。



根太レス工法用床断熱材



根太を省いて工期の短縮を図る、「根太レス工法」にぴったりサイズで対応するすぐれた床断熱材です。もちろん「次世代省エネルギー基準」をクリアしています。工事が早く、しかも床材との隙間がないので断熱効果は抜群です。

■品質の安全性

■ (JIS A 9511 準拠) 発泡プラスチック保温材

主な用途：配管、プラント等常温より広い温度範囲で使用される現場施工断熱材（設備機器に内蔵される物を除く）

プラスチックフォーム (JIS相当)品番	種類	密度 kg/m ³	熱伝導率 W/(m・K) 平均温度23℃	曲げ強さ N/cm ²	圧縮強さ N/cm ²	吸水量 g/100cm ³	燃焼性	透湿係数 (厚さ25mm当たり) ng/(m ² ・s・Pa)
PF37F	特号相当品	27以上	0.034以下	29以上	14以上	1.0以下	3秒以内に炎が消えて、残じんがなく燃焼限界指示線を超えて燃焼しないこと。	185以下
PF33F	1号相当品	30以上	0.036以下	32以上	16以上	1.0以下		145以下
PF40F	2号相当品	25以上	0.037以下	25以上	12以上	1.0以下		205以下
PF50F	3号相当品	20以上	0.040以下	18以上	8以上	1.0以下		250以下
PF67F	4号相当品	15以上	0.043以下	10以上	5以上	1.5以下		290以下

■ (JIS A 9521 準拠) 建築用断熱材

主な用途：常温で使用される建築物に使用する断熱材

プラスチックフォーム (JIS相当)品番	種類	密度 kg/m ³	熱伝導率 W/(m・K) 平均温度23℃	曲げ強さ N/cm ²	圧縮強さ N/cm ²	吸水量 g/100cm ³	燃焼性	透湿係数 (厚さ25mm当たり) ng/(m ² ・s・Pa)
PF33F	1号相当品	30以上	0.034以下	32以上	16以上	1.0以下	3秒以内に炎が消えて、残じんがなく燃焼限界指示線を超えて燃焼しないこと。	145以下
PF40F	2号相当品	25以上	0.036以下	25以上	12以上			205以下
PF50F	3号相当品	20以上	0.038以下	18以上	8以上			250以下
PF67F	4号相当品	15以上	0.041以下	10以上	5以上			290以下

※上記の特性数値はJIS基準値であり、プラスチックフォームの保障値を示すものではありません。

■発売元 UMC ウチヤマコーポレーション株式会社

本 社 〒108-0014 東京都港区芝5-29-14 (田町日エビル)
☎03-5418-1828 FAX.03-5418-1831

大 阪 支 店 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 (江戸堀センタービル)
☎06-6444-0380 FAX.06-6444-0379

岡 山 支 店 〒700-0945 岡山市南区新保1119-1
☎086-225-2141 FAX.086-225-4420

名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦1-10-9 (BFS伏見3F)
☎052-203-0610 FAX.052-203-0620

札幌営業所 〒065-0021 札幌市東区北21条東20-3-17 (ユーサンビル)
☎011-786-3388 FAX.011-786-3113

北陸営業所 〒950-0064 新潟市東区松島1-5-22
☎025-271-8141 FAX.025-271-7666

仙台営業所 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町7-7-7
☎022-786-7601 FAX.022-786-7602

滋賀営業所 〒525-0027 滋賀県草津市野村6-2-7
☎077-569-5717 FAX.077-561-7517

鳥根営業所 〒699-1104 鳥根県雲南市加茂町南加茂687-8
☎0854-49-8081 FAX.0854-49-8084

茅ヶ崎営業所 〒253-0087 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-2-1 (内山工業(株) 内)
☎0467-87-1781 FAX.0467-86-8903

広島オフィス 〒730-0025 広島県広島市中区東平塚町1-14 (大興平塚ビル 内山工業(株) 内)
☎086-225-2141 FAX.086-225-4420

UMC 東洋コルク株式会社

広島営業グループ 〒725-0004 広島県竹原市東野町字下垣内1660
☎0846-29-1100 FAX.0846-29-1200

九州営業グループ 〒823-0016 福岡県宮若市四郎丸494-1
☎0949-32-9333 FAX.0949-32-9331

■製造元 UMC 内山工業株式会社

茅ヶ崎工場 〒253-0087 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-2-1
☎0467-82-6161 FAX.0467-86-3671

UMC 東洋コルク株式会社

広島工場 〒725-0004 広島県竹原市東野町字下垣内1660
☎0846-29-1100 FAX.0846-29-1200

九州工場 〒823-0016 福岡県宮若市四郎丸494-1
☎0949-32-9333 FAX.0949-32-9331

境港営業所 〒684-0034 鳥取県境港市昭和町2-21
☎0859-47-0620 FAX.0859-47-0622

岡山工場 〒701-2216 岡山県赤磐市多賀128
☎0869-57-4082 FAX.0869-57-4146